

Impasti Ceramici

Ceramic Bodies

Argille Rosse - Red Clays









ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	APC 5	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	1 Kg.	12 pcs.
	AFD 57	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	AFD 55	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 65	Fiamma <i>Tajine clay</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 70	Mista <i>Garden pot</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 110*	Galestro <i>Galestro</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 111	Galestro Etrusco <i>Galestro Etrusco</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	TFR 1820	Refrattaria <i>Majolica w/grog (0.0 - 1.0)</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	TSC 2070	Colaggio <i>Majolica for casting</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.

* AFD 110 Galestro : impasto antigelivo; non idoneo alla smaltatura / frostproof cotto-clay; not suitable for glazing

Impasti Ceramici

Ceramic Bodies







Terraglie Bianche - *White Bodies*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	TFF 1504	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	1 Kg.	12 pcs.
	TFF 1503	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	TFF 1505	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TFR 1800	Refrattaria Bianca <i>White clay w/grog (0.0 - 1.0)</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TSC 2050	Colaggio <i>Casting</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TBS 1	Terraglia Forte <i>Stoneware</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	MHC 2010	Porcellana <i>Porcelain</i>	900°C	25 Kg.	1 pcs.
	MHC 2510	Porcellana da Colaggio <i>Porcelain for casting</i>	900°C	25 Kg.	1 pcs.





Impasti Ceramici

Ceramic Bodies

Argille Raku - Raku Clays

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	MHC 52	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 1.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 1.5)</i>	max 1100°C	20 Kg.	1 pcs.
	MHC 1257	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1100°C	20 Kg.	1 pcs.
	MHC 885	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 886	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 1.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 1.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 887	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 889	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.

Impasti Autoindurenti - Self-hardening Clays

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	MHC 911	<p>"VIRA" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura</p> <p>"VIRA" <i>easy modeling clay, self-hardening, no firing</i></p>	1 Kg.	6 pcs.
	MHC 912			
	MHC 893	<p>"Play Clay" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura (eventuale cottura a 1000°C)</p> <p>"Play Clay" <i>easy modeling clay, self-hardening, no firing (possible fire at cone 06)</i></p>	1,500 Kg.	1 pcs.
	MHC 897			